

## Laminat metalowo-polimerowy

Przedmiotem wynalazku jest laminat metalowo-polimerowy do pracy w obniżonych temperaturach.

5 Ze zgłoszenia patentowego nr US 4500589 znany jest laminat metalowo-włóknisty złożony z blach aluminiowych oraz warstw włókien aramidowych połączonych ze sobą za pomocą środka adhezyjnego.

10 Znany jest również z europejskiego zgłoszenia patentowego nr EP 0312151 laminat metalowo-włóknisty złożony z naprzemiennie ułożonych i połączonych adhezyjnie cienkich blach metalowych oraz warstw kompozytu wzmocnianego włóknami szklanymi w osnowie polimerowej.

15 Opis patentowy nr EP 0783960 przedstawia panel poszycia samolotu naddźwiękowego wykonany z laminatu hybrydowego. Laminat ten składa się z okładzin ze stopu tytanu połączonych z warstwami kompozytu polimerowego wzmocnianego włóknami lub warstwą rdzenia o strukturze plastra miodu.

20 Z polskiego zgłoszenia patentowego nr P.405707 znany jest laminat metalowo-włóknisty typu tytan-kompozyt epoksydowo-węglowy zawierający blachy z czystego technicznie tytanu powleczonego powłoką tlenku krzemu  $\text{SiO}_2$  oraz warstwy kompozytu epoksydowo-węglowego

przeznaczony do zastosowań w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Polskie zgłoszenie patentowe nr P.405708 przedstawia laminat metalowo-włóknisty typu tytan-kompozyt epoksydowo-  
5 szklany charakteryzujący się zastosowaniem czystego technicznie tytanu w połączeniu z kompozytem szklano-epoksydowym do wykorzystania w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Znane jest również polskie zgłoszenie patentowego  
10 nr P.405709 opisujące sposób wytwarzania oraz laminat metalowo-włóknisty typu tytan-kompozyt epoksydowo-aramidowy składającego się z dwóch warstw czystego technicznie tytanu połączonego z warstwą kompozytu epoksydowo-aramidowego przeznaczonego do wykorzystania  
15 w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Istotą laminatu metalowo-polimerowego, zwłaszcza do pracy w obniżonych temperaturach jest to, że składa się z warstw ze stopu tytanu w ilości od 2 do 10 o strukturze alfa i grubości od 0,1 do 1 mm, oraz od 1 do 9 warstw kompozytu  
20 polimerowego ułożonego pomiędzy warstwami ze stopu tytanu o grubości nie większej niż 0,5 mm i w ilości wynikającej ze sposobu ułożenia, przy czym warstwy tworzące laminat ułożone są naprzemiennie w taki sposób, że zewnętrzne warstwy laminatu stanowią blachy metalowe, jednocześnie warstwy  
25 kompozytu polimerowego są połączone adhezyjnie

z warstwami ze stopu tytanu w sposób trwały, zaś osnowę stanowi epoksydowa żywica termoutwardzalna o temperaturze sieciowania od 100 °C oraz minimalnym odkształceniu przy zerwaniu w statycznej próbie rozciągania równym 4%. Warstwa  
5 kompozytowa zbudowana jest z włókien aramidowych, zaś włókna aramidowe w warstwie pośredniej ułożone są równoległe lub splecione w tkaninę.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że laminat zachowuje odporność na przebicie w środowisku niskich  
10 temperatur oraz posiada zwiększoną odporność na obniżone temperatury w stosunku do znanych laminatów hybrydowych. Laminat metalowo-polimerowy według wynalazku ma zastosowanie w przemyśle lotniczym oraz chemicznym na elementy przeciwbalistyczne, poszyciowe oraz inne elementy  
15 konstrukcyjne pracujące w środowisku niskich temperatur.

Dobór komponentów laminatu gwarantuje efektywne wykorzystanie właściwości komponentów i możliwie korzystną współpracę elementów składowych laminatów ze względu na dopasowanie charakterystyk mechanicznych na przykład  
20 wytrzymałości na rozciąganie. Naprzemienne ułożenie warstw o przedstawionej grubości gwarantuje wysoką wytrzymałość statyczną oraz niski wskaźnik propagacji pęknięć zmęczeniowych.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest  
25 uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia przekrój


poprzeczny laminatu metalowo-polimerowego w układzie 2/1 –  
dwie warstwy tytanu z warstwą kompozytu polimerowego  
między nimi, fig 2 – przekrój poprzeczny warstwy kompozytowej  
z warstwami pośrednimi w układzie  $0^{\circ}, 90^{\circ}$  - włókna aramidowe,  
5 ułożone równolegle wewnątrz warstwy pośredniej oraz osnowa  
polimerowa, fig 3 – przekrój poprzeczny warstwy kompozytowej  
z włóknami aramidowymi splecionymi w tkaninę.

Przykład 1. Laminat metalowo-polimerowy zawiera dwie  
warstwy 1 ze stopu tytanu w fazie alfa o zawartości dodatków  
10 stopowych: aluminium 5 % i cyny 2,5 % oraz wymiarach 0,3 x  
0,3 m i grubości 0,1 mm oraz warstwę 2 kompozytu  
polimerowego o wymiarach 0,3 x 0,3 m i grubości 0,4 mm  
składającą się z dwu warstw pośrednich zawierających włókna  
3 aramidowe ułożone równolegle w obrębie warstwy pośredniej  
15 w osnowie termoutwardzalnej żywicy 4 epoksydowej  
o temperaturze sieciowania powyżej  $100^{\circ}\text{C}$ . Poszczególne  
warstwy pośrednie są ułożone naprzemiennie pod kątami  $0^{\circ}$   
i  $90^{\circ}$ . Grubość warstwy pośredniej wynosi 0,2 mm. Warstwy  
laminatu połączono procesie autoklawowym przy zachowaniu  
20 temperatury  $120^{\circ}\text{C}$ , ciśnienia 0,7 MPa oraz podciśnienia  
w pakiecie podciśnieniowym 0,1 MPa, przy czym czas  
potrzebny do trwałego połączenia komponentów wynosił 4  
godziny.

Przykład 2. Laminat metalowo-polimerowy zawiera trzy warstwy 1 ze stopu tytanu w fazie alfa o zawartości dodatków stopowych: aluminium 5 % i cyny 2,5 % i wymiarach 0,3 x 0,3 m i grubości 1 mm oraz dwie warstwy 2 kompozytu polimerowego o wymiarach 0,3 x 0,3 m i grubości 0,5 mm składające się z dwóch warstw pośrednich zawierających włókna aramidowe splecione w postaci tkaniny 5 w osnowie termoutwardzalnej żywicy epoksydowej o temperaturze sieciowania powyżej 100 °C. Grubość warstwy pośredniej wynosi 0,25 mm. Warstwy laminatu połączono procesie autoklawowym przy zachowaniu 10 temperatury 100 °C, ciśnienia 0,7 MPa oraz podciśnienia w pakiecie podciśnieniowym 0,8 MPa, przy czym czas potrzebny do trwałego połączenia komponentów wynosił 6 godzin.

**POLITECHNIKA LUBELSKA**  
**Biuro Rzecznika Patentowego**  
ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin  
tel.: 81-538 41 30

**RZECZNIK PATENTOWY**

  
*mgr inż. Tomasz Milczek*  
Nr ew. 2796