


Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, **znamienny tym, że** do mieszanki mineralnej dodaje się zeolit o typie struktury NaP1, w ilości 0,3% - 1% w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej, po czym miesza się i dodaje się lepiszcze asfaltowe a następnie kondycjonuje się i zagęszcza się mieszankę mineralno-asfaltową.
2. Sposób według zaostrz. 1 znamienny tym, że mieszankę kondycjonuje się w temperaturze 100-160 °C przez okres 30-90 minut.

POLITECHNIKA LUBELSKA
Biuro Rzecznika Patentowego
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel. 81 538 41 30, fax 81 538 41 70

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Tomasz Milczek
Nr ew. 2796