


Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie podwójnym znamienny tym, że jeden z końców półfabrykatu (5) w kształcie odcinka pręta o średnicy (do) równej maksymalnej średnicy odkuwki wałka (13) i długości (Lo) wielokrotnie większej od długości kształtowanych odkuwek (L) nagrzewa się lokalnie na długości kształtowanego stopnia (L2) do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji, po czym umieszcza się nagrany koniec półfabrykatu (5a) w strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2), natomiast nienagrzaną część półfabrykatu (5) umieszcza się w tulei prowadzącej przedniej (4), następnie wprawia się dolne narzędzie płaskie (1) i górne narzędzie płaskie (2) w przeciwbieżny ruch postępowy z jednakową prędkością (V1) i przemieszcza się dolne narzędzie płaskie (1) i górne narzędzie płaskie (2) nad nagrzanym końcem półfabrykatu (5a) i zagłębia się w nagrany koniec półfabrykatu (5a) klinowe występy (6) i (7) znajdujące się na dolnym narzędziu płaskim (1) i górnym narzędziu płaskim (2) i wprawia się półfabrykat (5) w ruch obrotowy, następnie oddziałują się na nagrany koniec półfabrykatu (5a) pochyłymi powierzchniami (8a) i (8b) oraz (9a) i (9b) klinowych występów (6) i (7) dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2) i kształtuje się dwa stopnie (14a) i (14b) na końcu półfabrykatu (5), następnie kalibruje się ukształtowane stopnie (14a) i (14b) i jednocześnie odcina się skrajny naddatek (15) przy pomocy noży (10) i (11), które znajdują się na końcu klinowych występów (6) i (7) dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2), następnie usuwa się ukształtowany półwyrób (12) z przestrzeni

roboczej dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2) i wycofuje się dolne narzędzie płaskie (1) i górne narzędzie płaskie (2) do położenia wyjściowego, po czym nagrzewa się lokalnie wewnętrzny odcinek (12a) półwyrobu (12) na długości 5 kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji, po czym wprowadza się półwyrób (12) do tulei prowadzącej przedniej (4) i umieszcza się nagrzaną odcinek półwyrobu (12a) w strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2), zaś drugi, nienagrzaną koniec 10 półwyrobu (12) z uprzednio ukształtowanymi dwoma stopniami (14a) i (14b) umieszcza się w tulei prowadzącej tylnej (3), następnie wprawia się dolne narzędzie płaskie (1) i górne narzędzie płaskie (2) w przeciwny ruch postępowy z jednakową prędkością (V1) i przemieszcza się dolne narzędzie płaskie (1) i górne narzędzie 15 płaskie (2) nad nagrzanym wewnętrznym odcinkiem półwyrobu (12a) i zagłębia się w nagrzaną wewnętrznym odcinkiem półfabrykatu (12a) klinowe występy (6) i (7) znajdujące się na dolnym narzędziu płaskim (1) i górnym narzędziu płaskim (2) i wprawia się półwyrób (12) w ruch obrotowy, następnie oddziałują się na nagrzaną wewnętrznym 20 odcinek półfabrykatu (12a) pochyłymi powierzchniami (8a) i (8b) oraz (9a) i (9b) klinowych występów (6) i (7) dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2) i kształtuje się jednocześnie dwa symetrycznie położone stopnie (14a) i (14b) na odcinku nagrzanego półfabrykatu (12a), następnie kalibruje się 25 ukształtowane stopnie (14a) i (14b) i jednocześnie rozcina się na równe części środkowy stopień (14b) przy pomocy noży (10) i (11), po czym oddziela się całkowicie ukształtowaną odkuwkę wałka (13) od półwyrobu (12).

2. Sposób według zastrz. 1 znamieny tym, że długość początkowa (L₀) półfabrykatu (5) jest wielokrotnością długości (L) walcowanej odkuwki, zaś proces walcowania powtarza się do momentu całkowitego podziału półwyrobu (12) na pojedyncze odkuwki wałków (13).

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Tomasz Milczek
Nr ew. 2796

POLITECHNIKA LUBELSKA
Biuro Rzecznika Patentowego
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel. 81 538 41 30, fax 81 538 41 70