

Zastrzeżenia patentowe

Drobnokruszywowy kompozyt mineralny zbrojony włóknami rozproszonymi, składający się ze zmieszanej masy kruszywa z cementem, pyłami krzemionkowymi, superplastyfikatorem, wodą i stalowymi włóknami, znamienny tym, że zawiera w proporcjach wagowych cement w ilości 16,57 - 20,25%, piasek odpadowy z procesu hydroklasyfikacji o wielkości ziaren w zakresie 0,001 – 4 mm w ilości 61,93 - 75,70%, pyły krzemionkowe w ilości 0,83 - 1,01%, superplastyfikator w ilości 0,66 - 0,81%, włókna stalowe o długości 45 - 55 mm i średnicy 0,72 - 0,88 mm w ilości 3,69 - 4,51% oraz wodę w ilości 6,31 - 7,71%.